

## Keevitatud terassurvetorude margivastavus

T. EN10217

EN 10217	DIN, DIN EN		Soome SFS	Rootsi SS	Vene GOST	Suurbr. BS
	Tunnusnr	Margitähis				
<b>Mitteleegerterastorud määratletud omadustega toat<sup>o</sup>-l EN10217-1</b>						
P195T1	1.0107	P195T1				
P195T2	1.0108	P195T2				
P235T1	1.0254	St37.0	-	-	-	-
P235T2	1.0255	St.37.4				
P265T1	1.0258	P265T1				
P265T2	1.0259	P265T2				
<b>Mitteleeger- ja legerterastest elekterkeevistorud määratletud omadustega kõrgetel t<sup>o</sup>-del EN10217-2</b>						
13CrMo4-5	1/7335	13CrMo44		2216	12XM, 15XM	1502-620-440, 470, 540 jt.
13CrMo5-5	-	-		-		
16Mo3	1.5415	15.Mo3		2912	-	1503-243B; 3059-243 jt.
P195	-	-	-	-		
P235	-	-				
P265	1.0424	P265				
<b>Mitteleeger- ja legerpeenterastorud EN10217-3</b>						
P275NL1						
P275NL2						
P355N						
P355NH						
P355NL1	-					-
P355NL2						
P460N						
P460NH						
P460NL1						
P460NL2						
<b>Mitteleeger- ja legerterastest elekterkeevistorud määratletud omadustega madalatel t<sup>o</sup>-l EN10217-4</b>						
11MnNi4-2						
12Ni14						
13MnNi5-2						
P215	-	-	-	-	-	-
P255						
P265						
<b>Mitteleeger- ja legerterastest räbustikaarkeevistorud määratletud omadustega kõrgetel t<sup>o</sup>-del EN10217-5</b>						
11CrMo9-10	1.7383	11CrMo9-10				
13CrMo4-5	1.7335	13CrMo44		2216	12XM; 15XM	1502-620-440, 470, 540 jt.
16Mo3	1.5415	15Mo3		2912		1503-243B; 3059-243 jt.
P195	-	-				
P235	-	-				
P265	1.0424	P265				
<b>Mitteleeger- ja legerterastest räbustikaarkeevistorud määratletud omadustega madalatel t<sup>o</sup>-del EN10217-6</b>						
11MnNi4-2						
12Ni14						
13MnNi5-2	-	-	-	-	-	-
P215						
P265						